



Краска структурная с мраморной крошкой Premiа

- скрывает незначительные дефекты поверхности
- акриловая
- атмосферостойкая
- база А для машинной колеровки

Краткая аннотация

Фасовка

- ведро ПЭТФ –2,7 л.,
- ведро ПЭТФ – 9л.,
- ведро ПЭТФ -18л.

Нормативная документация:

ТУ 2316-226-49417770-2005

Назначение

Структурная акриловая краска PREMIА с мраморной крошкой предназначена для окраски фасадов, цоколей, а так же других наружных и внутренних работ в местах с высокой эксплуатационной нагрузкой (холлы, подъезды, балконы, веранды) по оштукатуренным, зашпатлёванным поверхностям, кирпичу, цементу, бетону, пенобетону.

Идеально подойдет для декоративной отделки фасадов и цоколей зданий, а так же интерьерных работ внутри помещений. Не требует тщательного выравнивания поверхности перед окрашиванием, скрывает мелкие неровности основания и трещины.

Образует долговечное «дышащее» покрытие с уникальным декоративным эффектом, обладающее высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям (осадки, солнечное излучение, перепады температур), в том числе в условиях северных широт. Краска удобна и технологична в работе: не образует потеков, не капает с малярного инструмента.

Размер частиц мраморной крошки составляет 0,2-0,5мм.

Пригодные подложки:

по оштукатуренным, зашпатлёванным поверхностям, кирпичу, цементу, бетону, пенобетону.

<p>Применение. Новые поверхности очистить от грязи и пыли, ранее окрашенные – от непрочного держащегося старого покрытия. От мела и известковой краски поверхность очистить полностью, промыть водой, просушить. Для сокращения расхода краски и получения однородного покрытия пылящие и мелящие поверхности предварительно обработать «Грунтовкой укрепляющей PREMIA», зашпатлеванные и другие сильно впитывающие поверхности – «Грунтовкой глубокопроникающей PREMIA». При грунтовании не допускать образования блестящей поверхностной пленки после высыхания. Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью в 1 слой при температуре окрашиваемой поверхности и воздуха выше 5°C. Возможно нанесение в два слоя. <u>Колеровка.</u> База А (см. маркировку) применяется без колеровки как готовая супербелая краска, а так же может колероваться в пастельные тона на специализированном оборудовании по каталогам: MONICOLOR NOVA, SPIRIT, RAL, AMBIANCE или вручную колеровочными красками PREMIA. Высыхание каждого слоя краски при температуре (20±2)°C – 1 час. Второй слой наносить не ранее, чем через 24 часа. Расход краски на однослойное покрытие - 1 л на 10 м².</p>	<p>Расход на однослойное покрытие - 1 л на 10 м².</p>
--	--

<p>Разрешительная документация:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Свидетельство о государственной регистрации 2. Сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности. Класс пожарной опасности материала КМ1. 	<p>Пригодные подложки: Минеральные, бетонные оштукатуренные, зашпатлеванные поверхности, кирпич и проч.</p>
--	---

Техническая информация

Наименование показателя	Значение
Цвет плёнки	белый
Внешний вид покрытия	После высыхания краски образуется матовое неоднородное покрытие с равномерно распределенными включениями
Массовая доля нелетучих веществ, %	58-68
Время высыхания до степени 3 при T (20±2)°C, ч, не более	1
Величина pH	8,0-9,5
Плотность, г/см³ не более	1,45-1,51
Морозостойкость, циклы, не менее	5
Динамическая вязкость, мПа·с (100 rpm) 6 ротор при T 20°C	6000-9500
Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при T(20±2)°C	
- воды	48
- 3% раствору NaCl	24

Дополнительная информация

<p>Меры предосторожности. Хранить в местах, недоступных для детей. Окрасочные работы проводить на открытом воздухе или в проветриваемом помещении. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Краска пожаровзрывобезопасна.</p>	<p>Гарантийный срок: 24 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке.</p>
<p>Транспортировка и хранение Краску транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 5°C, вдали от приборов отопления, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Морозостойкость. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания до – 30°C при транспортировании. В случае замерзания краску выдержать при комнатной температуре до полного оттаивания без дополнительного нагрева.</p>	<p>Состав: акриловая дисперсия, пигмент, наполнитель, целевые добавки, мелкая однородная фракция мраморной крошки.</p>
<p>Произведено по рецептуре и под контролем качества: ОАО «Объединение «Ярославские краски» 150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17 телефон/факс: (4852) 74-89-83, 74-89-84 e-mail: kraski@yarkraski.ru, www.yarkraski.ru</p>	