

ГРУНТОВКА АДГЕЗИОННАЯ БЕТОНКОНТАКТ



**содержит кварцевый
наполнитель для
максимальной адгезии**

Краткая аннотация

<p>Фасовка</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ведро ПЭТ – 3 кг., – Ведро ПЭТ – 6 кг., – Ведро ПЭТ – 12 кг. 	<p>Технические условия: ТУ 2316-005-49417770-2008</p>
<p>Назначение</p> <p>Бетонконтакт - адгезионная грунтовка на основе акриловой дисперсии, с введением в рецептуру кварцевого наполнителя, для предварительной обработки минеральных поверхностей. Максимально усиливает сцепление между основаниями. Возможно нанесение грунтовки поверх ранее нанесенной алкидной или масляной краски. Грунтовка тонирована для эффективной обработки окрашиваемой поверхности. Для предварительной обработки минеральных (бетон, кирпич, камень, старая керамическая плитка), ранее окрашенных поверхностей для последующего нанесения фактурных штукатурок, шпатлевок, наклеивания на плиточный клей керамической плитки.</p>	<p>Расход</p> <p>Расход грунтовки на однослойное покрытие – 1 кг на 3-4 м².</p> <p>Высыхание каждого слоя при температуре (20±2)°С – 3-4 час. Окончательного – 24 часа.</p>
<p>Применение</p> <p>поверхность очистить от загрязнений, непрочно держащегося старого покрытия, меловую побелку смыть. Перед применением перемешать. Наносить кистью, валиком в 1 слой при температуре окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности выше 5°С.</p>	<p>Свойства</p> <p>-для наружных и внутренних работ -акриловая -без запаха</p>
<p>Разрешительная документация:</p>	<p>Пригодные подложки</p>

1. Свидетельство о государственной регистрации	Кирпич, бетон, оштукатуренные поверхности
Техническая информация	
Наименование показателя	Значение
Внешний вид	Розовый, транспарентный. Оттенок не нормируется.
Внешний вид покрытия	После высыхания образует матовое неоднородное покрытие с равномерно распределенными включениями.
Массовая доля нелетучих веществ, %	35-43
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	3
Морозостойкость, циклы не менее	5
Дополнительная информация	
Меры предосторожности Работать в проветриваемом помещении. При попадании в глаза промыть водой. Беречь от детей. Тару утилизировать как бытовые отходы. Пожаровзрывобезопасна.	Гарантийный срок 24 месяца с даты изготовления
Транспортировка и хранение в герметично закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Если на упаковке имеется дополнительная этикетка «МОРОЗОСТОЙКАЯ», допускается транспортировка и хранение при температуре до -30°С не более одного месяца/ до 5 циклов замораживания - оттаивания. После оттаивания при комнатной температуре сохраняет первоначальные свойства	Состав акриловая дисперсия, кварцевый наполнитель, фунгицидные добавки, вода, краситель.
Произведено по рецептуре и под контролем качества: ОАО «Объединение «Ярославские краски» 150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17 телефон/факс: (4852) 74-89-83, 74-89-84 e-mail: kraski@yarkraski.ru , www.yarkraski.ru	