




**БЫСТРОЭМАЛЬ
акриловая
для пола
полуглянцевая**

- » по дереву и бетону
- » для внутренних работ и снаружи под навесом
- » износостойкая
- » без запаха
- » сохнет 1 час
- » защита от синевы, плесени, грибков
- » по «старым» покрытиям
- » стойкая к загрязнениям
- » легко моется
- » I класс по DIN 13300 устойчивости к мокрому истиранию/трению



Краткая аннотация

<p>Фасовка</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ведро ПЭТ – 0,9 кг – Ведро ПЭТ – 2,7 кг 	<p>Технические условия: ТУ 2316-005-49417770-2008</p>
<p>Назначение</p> <p>Для окрашивания деревянных и бетонных полов как новых, так и ранее окрашенных, в т.ч. алкидными эмалями в жилых и бытовых помещениях с нормальной эксплуатационной нагрузкой. Для внутренних работ и снаружи под навесом (беседки, крыльцо...). Может применяться для окраски дверей, мебели и т.п. Рекомендована для окраски в лечебно-профилактических и детских учреждениях.</p>	
<p>Поверхности новые и ранее окрашенные:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ранее не окрашенные деревянные поверхности • бетонные и др. минеральные поверхности • поверхности ранее окрашенные алкидными и акриловыми 	<p>Расход на однослойное покрытие 1 кг до 10 м² в зависимости от цвета,</p>

эмалями	метода нанесения.
<p>Применение</p> <p>Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, прочной и сухой, не иметь масляных и др. загрязнений. Рекомендуется предварительное грунтование поверхностей: деревянных — «Составом Тэкотекс для защиты и тонирования древесины» или быстроземалью, разбавленной на 5-10% водой; бетонных - «Грунтовкой глубокопроникающей». Ранее окрашенные глянцевые поверхности зашкурить до матового состояния, обеспылить. Эмаль готова к применению после перемешивания, при необходимости — развести водой не более 5% от объема. Наносить кистью, валиком, краскораспылителем в 2-3 слоя при температуре поверхности и окружающей среды выше +10°C и влажности не более 60%. При более низкой температуре и более высокой влажности время высыхания увеличивается. ! В течение первой недели после окрашивания не размещать на полу тяжелые и замедляющие высыхание предметы (мебель, ковры)</p>	<p>Высыхание при температуре (20±2)°C и влажности (65±5)%:</p> <p>каждого слоя на отлип– 1 час.</p> <p>Второй слой наносить через 2-4 часа.</p> <p>Полное высыхание — 24 часа.</p> <p>До окончательной прочности и стойкости к мытью — 14 дней</p>
<p>Разрешительная документация:</p> <p>1. Свидетельство о государственной регистрации</p>	
Техническая информация	
Наименование показателя	Значение
Цвет	Золотистый серый
Внешний вид пленки	После высыхания пленка ровная полуглянцевая
Блеск покрытия (угол измерения 60°), ед., не менее	57
Динамическая вязкость , мПа*с(100 rpm)	1500-3000
Массовая доля нелетучих веществ, %	36-40
Степень перетира, мкм, не более	40
Укрывистость высушенного покрытия, г/м ² , не более	100
Эластичность пленки при изгибе, мм не более	1
Твердость пленки по ТМЛ (А), отн. ед, не менее	0,15
Адгезия, баллы, не более	2
Прочность пленки при ударе (по У-1), см, не менее	40
Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей:	
- воды при Т (20±2)°C, ч, не менее	24
- 0,5%-ного моющего средства при Т (38±2)°C, мин, не менее	15
Морозостойкость до -30°С, циклы , не менее	5
Дополнительная информация	
<p>Меры предосторожности</p> <p>Работать в проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз и кожи. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. Беречь от детей. После высыхания покрытие безопасно для людей и животных. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.</p> <p>Пожаровзрывобезопасна</p>	<p>Гарантийный срок</p> <p>36 месяца с даты изготовления</p>
<p>Транспортировка и хранение</p> <p>в герметично закрытой таре при температуре от +5°С до +30°С. Допускается транспортирование и хранение при температуре до -30°С не более одного месяца или до пяти циклов замораживания -</p>	<p>Состав</p> <p>акриловая дисперсия, титановый пигмент, микронизированный мрамор,</p>

<i>оттаивания. После оттаивания при комнатной температуре без дополнительного нагрева эмаль сохраняет первоначальные свойства.</i>	<i>функциональные добавки, вода.</i>
Произведено по рецептуре и под контролем качества: АО «Объединение «Ярославские краски» 150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17 телефон/факс: (4852) 74-89-83, 74-89-84 e-mail: kraski@yarkraski.ru , yarkraski.ru	